

# Návod na čištění a údržbu

## Olejované dřevěné povrchy Obytné a komerční prostory



### Všeobecné informace

Tento produktový list obsahuje všechny návody na čištění a údržbu podlah, které jsou finálně naolejovány nebo povrchově upraveny oleji JUNCKERS ve výrobním závodě a nebo na stavbě.

JUNCKERS parkety jsou z výrobního závodu již finálně upraveny produktem JUNCKERS Rustic Oil a nepotřebují tudíž bezprostředně po instalaci ošetření. Životnost olejované podlahy závisí do značné míry na řádném čištění a údržbě. Na silně frekventovaných plochách, kde se počítá se zvýšeným množstvím donesené vlhkosti, je doporučeno častější doolejování a objektivě přizpůsobená péče. Čištění nebo údržba se na čerstvě naolejovaných podlahách smí realizovat nejdříve za 10 dní od naolejování podlahy, aby bylo zajištěno optimální schnutí povrchové úpravy.

### Čištění a údržba

#### Pravidelné čištění

1. Prosím zvolte nejprve jednu ze dvou variant Čištění a údržby.
2. Dřevěná podlaha povrchově upravena JUNCKERS oleji může být čištěna a ošetřena JUNCKERS Holzbodenseife (mýdlem) na podlahy natur/ bílá nebo použijte JUNCKERS Sylva Cleaner pro čištění, jako přídatek do vody na vytírání a poté JUNCKERS Rustic Top Oil na ošetření.
3. Vysajte a/nebo setřete podlahu, abyste odstranili prach a písek z povrchu podlahy. Antistatická utěrka nebo dobře vyždímaný hadr se skvěle hodí k odstranění prachu.
4. Ostraňte čmouhy a jiné nečistoty, které nejsou rozpustné ve vodě, pomocí trochy čistícího benzínu, který dáte na měkký hadr.
5. Znečištěné podlahy vyčistíte jemným roztokem JUNCKERS Sylva Cleaner nebo mýdlovou vodou (JUNCKERS Holzbodenseife mýdlo na podlahy natur/ bílé). Použijte dobře vyždímaný hadr, rozprašovač a leštící stroj s rotujícím měkkým nástavcem nebo mycí a čistící stroj s rotujícím měkkým nástavcem.
6. Silně znečištěné podlahy vyčistíte roztokem z vody a JUNCKERS Sylva Neutralizer. Poměr směsi je cca. 0,2 l JUNCKERS Sylva Neutralizer na cca. 10 l vody. Tento intenzivní čistící prostředek může být na extrémě znečištěných místech také použit neředěný. Takto použitý prostředek musí být následně neutralizován čistou vodou. Po použití prostředku JUNCKERS Sylva Neutralizer je nutné ve většině případů osvěžit základovou olejovou vrstvu.

#### Důležité:

Pracujte při čištění pokud možno s malým množstvím vody. Vyždímejte dobře hadry a odstraňte přebytek vody okamžitě, abyste se vyhnuli poškození podlahy. Čerstvě naolejované podlahy v prvních 10-ti dnech nestírejte na vlhko.

#### Pravidlená údržba

1. Vyčistěte řádně podlahu a setřete ji úplně dosucha.
2. Pro péči je požíván produkt JUNCKERS Rustic Top Oil, tj. pečující olej na bázi vody, který se jednoduše nanese a mopem rozetře. Takto se aplikuje dle potřeby. Při prvotním ošetření by se měla péče realizovat dvakrát. Spotřeba se pohybuje okolo cca. 1 l na 60-80 m<sup>2</sup>.
3. Nechte podlahu tak 30 minut schnout. Po 30 minutách je pochozí. Po 24 hodinách je plně zatížitelná.

# Návod na čištění a údržbu

## Upozornění:

JUNCKERS Rustic Top Oil je k dispozici v provedení hedvábně matný a ultramatný. Prosím zvolte tedy vždy produkt, který je vhodný k vaší stávající povrchové úpravě. Při použití JUNCKERS Holzbodenseife (podlahového mýdla) na čištění vytvoříte zároveň zpětně mastící pečující vrstvu a nevzniká potřeba použití pečujícího oleje.

## Hlubkové čištění a osvěžení základového oleje

1. Vyčistěte silně znečištěnou podlahu zeleným nebo černým padem, který je napuštěn roztokem JUNCKERS Sylva Neutralizer. Pracujte po etapách vždy na ploše cca. 2 m<sup>2</sup> a odstraňujte přebytečnou vodu okamžitě. Stírejte následně čistou vodou.
2. Pokud není výsledek uspokojivý, měla by se podlaha přebrousit brusnou mřížkou zrnitosti 120 nebo jemnější, aby se odstranily nečistoty a škrábance. (Použijte jednokotoučovou brusku) Následně podlahu vysajte.
3. Aplikujte slabou vrstvu JUNCKERS oleje (Rustic Oil nebo Rustic Solid 100 odpovídající stávající základní ochraně). 1 litr stačí na zhruba 25-50 m<sup>2</sup>. Rozprostřete olej z mokrých, lesklých a nesajících míst na matná a sající místa. Odstraňte přebytečný olej během 30 minut suchým hadrem.
4. Přepolišujte podlahu během 30 minut po nanesení JUNCKERS oleje Rustic nebo Rustic Solid 100, aby podlaha získala stejnoměrnou optiku. Použijte k tomu jednokotoučovou brusku s měkkým a suchým nástavcem nebo padem.
5. Nechte podlahu 16 až 24 hodin schnout.

U podlah povrchově upravených JUNCKERS Professional Hardwax Oil refresh (osvěžení) realizujte malým množstvím JUNCKERS Top wax. Tento produkt by měl být vleštěn jednokotoučovou bruskou. Podlahu čistěte jen produkty JUNCKERS Sylva Cleaner nebo Sylva Neutralizer.

JUNCKERS Top Wax může být použit jako pečující přípravek a jako finální ošetření na všechny povrchy ošetřené JUNCKERS oleji. U starých podlah nejprve, jak je výše popsáno, je nutné povrch vyčistit (Sylva Cleaner, Neutralizer). Prosím nepoužívejte pak mýdlo a jiné vosky. Takto ošetřená podlaha hned získá ochranu póru a vysokou míru ochrany proti vlhkosti. Prosím vezměte na vědomí, že při použití produktu Top Wax se může změnit stupeň lesku.

Naolejovaná podlaha může být čištěna a ošetřena i lokálně. Škrábance, vyšlapaná místa a jiná poškození se dají lokálně osvěžit a u barevných olejů je možné je dotónovat. Přitom může dojít k lehké změně stupně lesku nebo barevnosti.

Pro přelakování naolejovaných a barevně olejovaných podlah mějte na zřeteli Informační list "Vodní lak na oleji". Než změníte kombinaci základu nebo budete míchat barevné oleje, informujte se u servisního technika Junckers na možnosti a řešení.

U podlah, které jsou ošetřeny pouze JUNCKERS Lauge (louh) natur/bílá, vezměte prosím na vědomí příslušný Produktový list.

Pro redukci kluznosti a jejího zachování případně potřeby kombinace výrobků v oblasti komerčních prostor, mějte na paměti jednotlivé Produktové listy a certifikáty. V jednotlivých případech se může postup údržby lišit od tohoto doporučení.

## Tipy:

Filcové podložky na židlích a stolech omezí vznik škrábanců při posouvání nábytku. Položte v místech s extrémní zátěží ochranné podložky stejně jako pod kolečkové židle.

Velké čistící zóny u vchodů zamezí zanešení písku a vlhkosti a tím i poškození podlahy.

Optimální prostorové klimatické podmínky jsou 20°C při relativní vlhkosti mezi 40 až 65%. U suchého klimatu se doporučuje používat zvlhčovače vzduchu.

Předání tohoto návodu na péči a údržbu uživateli by mělo být odpovídajícím způsobem potvrzeno.

Včasné ohlášení poškození povrchu na silně namáhaných místech plochy uživatelem případně objednatelem zajistí platnost záruky.

## Návod na čištění a údržbu

### Prevence poškození

Zakrytí čerstvě naolejovaných podlah fólií nebo jiným difuzi neumožňujícím materiálem poškozuje povrchovou úpravu a zamezuje optimálnímu schnutí oleje.

Pozor: Lepící a reklamní pásy obsahují zpravidla lepidlo, které i při nízkých teplotách dobře drží. Při odstraňování těchto pásek a fólií může docházet k poškození povrchové úpravy a nebo na povrchu zůstanou zbytky lepidla, které se jen těžko dají odstranit.

Prosím dodržujte při aplikaci nové povrchové úpravy stejně tak jako při ošetřování a údržbě produktové listy a informační letáky přidané u jednotlivých nádob.

### Další technické informace

<b>Junckers Rustic Top Oil</b>	ošetřující olej na vodní bázi
<b>Junckers Top Wax</b>	ošetřující olejo-vosková směs
<b>Junckers Rustic Oil</b>	základový olej uretanový (tvrdý olej)
<b>Junckers Rustic Oil Colour</b>	základový barevný olej uretanový (tvrdý olej)
<b>Junckers Soul Collection Oil</b>	základový barevný olej uretanový (tvrdý olej)
<b>Junckers Rustic Solid 100</b>	základový olej alkydový (tvrdý olej)
<b>Junckers Professional Hartwachsöl</b>	základová olejo-vosková směs
<b>Junckers Sylva Cleaner</b>	neutrální čistič
<b>Junckers Holzbodenseife Natur/Weiß</b>	mýdlo na čištění a péči přírodní/ bílé (zpětně mastící)
<b>Junckers Sylva Neutralizer</b>	intenzivní čistič